

# SCHEDA TECNICA

<b>FONDO MASCHERANTE UNIVERSALE</b>		<b>5643.101</b>	
<b>FONDO COPRENTE A BASE DI SILICATO DI POTASSIO E LEGANTI ORGANICI</b>			
<b>ESTERNO</b>		<b>SUPERFICI VARIE</b>	
<b>DESCRIZIONE DEL PRODOTTO</b>	<p>Fondo coprente a base minerale e stabilizzatori organici. Uniforma gli assorbimenti dei supporti e maschera i rappezzi di intonaco, le micro cavillature statiche e le piccole disuniformità del fondo. Permette l'applicazione di prodotti minerali su supporti precedentemente tinteggiati con prodotti in dispersione, idropitture o malte addittivate. E' ricopribile con qualsiasi prodotto in dispersione o minerale.</p>		
<b>CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE</b>  Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – Schede tecniche"	<b>Prodotto a base di polimeri organici in emulsione e silicato di potassio.</b>		
	<b>Peso specifico</b>	1,53 -1,58 kg/L a 20°C	
	<b>Viscosità</b>	Brookfield a 20°C = 21000 – 28000 cP	
	<b>Resa pratica</b>	3 – 4 m <sup>2</sup> /L per mano di prodotto	
	<b>Aspetto</b>	Opaco	
	<b>Permeabilità al vapor d'acqua</b>	Sd = 0,05 m UNI EN ISO 7783-2 UNI EN 1062-1	
	<b>Assorbimento di acqua</b>	W = 0,15 Kg /m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> UNI EN 1062-3	
	<b>Spessore del film</b>	150 micron circa per mano	
	<b>Granulometria</b>	Inferiore a 0,4 mm	
<b>GAMMA COLORI</b>	Bianco.		
<b>CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE</b>	<b>Attrezzatura</b>	<b>% diluizione in volume</b>	<b>Diluente</b>
	Pennello	0 –3	Acqua
	Rullo	0 –3	Acqua
<b>SISTEMA APPLICATIVO</b>	<p>I supporti devono essere sani, non sfarinanti , stagionati ,privi di sali ed efflorescenze, nonché macchie di umidità che vanno eliminate. Applicare il prodotto tal quale o diluito al massimo con il 3% di acqua. E' preferibile l' applicazione a rullo ed in due mani specialmente se deve mascherare cavillature o uniformare rappezzi di intonaci.</p>		
<b>ESSICCAZIONE</b>	A 25° C e 65% U.R. : asciutto al tatto in 2-3 ore Per ricopertura dopo 24 ore		
<b>AVVERTENZE</b>	Non applicare sotto il sole o in presenza di forte vento. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C.		

CQ Rev 3 - febbraio 2012

*Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA*

**Boero Bartolomeo s.p.a.**

I – 16121 GENOVA – Tel. 01055001 Fax 010 5500305.