

SCHEDA TECNICA

STUCCO IN PASTA		5651.101	
STUCCO PER MURO E LEGNO			
INTERNO		SUPERFICI IN MURATURA	
LEGNO			
<i>OTTIMO POTERE RIEMPITIVO OTTIMA CARTEGGIABILITA'</i> <i>RITIRO LIMITATO FACILE APPLICAZIONE</i>			
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	Prodotto in pasta già pronto all'uso per eliminare le imperfezioni di supporti in legno e muratura.		
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – Schede tecniche"	Prodotto a base di dispersioni viniliche e cariche selezionate.		
	Peso specifico	1,75 – 1,77 kg/L 20° C	
	Viscosità	Brookfield a 20° C = 260.000 – 290.000 cP.	
	Resa pratica	In rapporto all'uso (2 kg/m ² per mm di spessore)	
	Aspetto del film	Opaco	
GAMMA COLORI	Bianco 101		
CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE	Attrezzatura	% diluizione in volume	Diluente
	Spatola	Pronto all'uso	Acqua
SISTEMA APPLICATIVO	SUPERFICI IN MURATURA E LEGNO Eliminare accuratamente polvere, sporcizia ed eventuali pitture non aderenti evitando la formazione di bolle d'aria. Applicare a spatola STUCCO IN PASTA.		
ESSICCAZIONE	A 25° C e 65% U.R. : Asciutto in 2 – 3 ore. Carteggiabile dopo 4 - 6 ore.		
AVVERTENZE	Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C.		

CQ Rev 3 - maggio 2011

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA

Boero Bartolomeo s.p.a.

I – 16121 GENOVA – Tel. 01055001 Fax 010 5500305.