

# SCHEDA TECNICA



<b>TUTTOLEGNO VERNICE A SOLVENTE</b>		<b>Serie 5567</b>	
<b>VERNICE PER LEGNO A FINITURA LUCIDA</b>			
<b>ESTERNO INTERNO LEGNO</b>			
<b>SPECIALE PER AMBIENTI AGGRESSIVI ALTA RESISTENZA      RESA ELEVATA IDROREPELLENTE   BUONA PENNELLABILITA' E DILATAZIONE</b>			
<b>DESCRIZIONE DEL PRODOTTO</b>	Vernice trasparente e colorata a finitura brillante per la protezione di ogni tipo di legno (infissi, travi, persiane, perline, etc.). Forma una barriera lucida e resistente agli agenti atmosferici ed è quindi indicata per l'applicazione in esterni. E' un prodotto idrorepellente dotato di buona pennellabilità, dilatazione e con resa elevata.		
<b>CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE</b> Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – Schede tecniche"	<b>Prodotto a base di resine alchidiche pregiate.</b>		
	<b>Peso specifico</b>	0,89-0,97 kg/L a 20°C	
	<b>Viscosità</b>	DIN 4 a 20°C = 120"-170"	
	<b>Resa pratica</b>	15-20 m <sup>2</sup> /L per mano di prodotto	
	<b>Aspetto del film</b>	Lucido	
<b>GAMMA COLORI</b>	<b>Incolore 035 e tinte di cartella; prodotto a tintometro Rovermix 2</b>		
<b>CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE</b>	<b>Attrezzatura</b>	<b>% diluizione</b>	<b>Diluente</b>
	Pennello	Massimo 10 in volume	Dil. sint. 5690.033
<b>SISTEMA APPLICATIVO</b>	<b>Legno nuovo</b> Carteggiare il supporto e spolverare. Applicare 1 mano di T. IMPREGNANTE PROTETTIVO 5568 (nel caso si voglia proteggere il legno da tarli e funghi). Applicare 2 mani di T. VERNICE PER LEGNO.	<b>Legno già verniciato</b> Carteggiare e asportare preesistenti verniciature non aderenti e spolverare. Applicare 2 mani di T. VERNICE PER LEGNO.	
<b>ESSICCAZIONE</b>	A 25° C e 65% U.R. :Fuori polvere in 2 ore. Asciutto in 6 ore. La seconda mano dopo 24 ore.		
<b>AVVERTENZE</b>	I toni cromatici di questa collezione sono influenzati dal colore del legno sottostante e dalle modalità applicative; si consiglia una prova preventiva. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C. Applicare in ambienti ben areati.		

CQ Rev 4 – aprile 2015

**Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"**

**Boero Bartolomeo s.p.a.**

I – 16121 GENOVA – Tel. +39 01055001 Fax +39 0105500305.